

GÉOMEMBRANES CERTIFIÉES

CERTIFICAT DE QUALITÉ
PRODUITSN° 5403 CQ 13
GEONAP 2 mmCERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR :
ASQUAL 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
Tél. : 01 55 43 07 20
Fax : 01 55 43 07 29CERTIFICAT DE QUALITÉ
N° 5403 CQ 13Valable du : 10/11/2013
au : 10/11/2016Concerne la géomembrane : **GEONAP 2 mm**marquée sur le rouleau:
distribuée par :GEONAP 2 mm
SIPLAST-ICOPALproducteur : GSE Lining Technology GmbH
lieu de fabrication : RECHLIN (Allemagne)

- Le demandeur du certificat est certifié ISO 9001.
- La géomembrane est exclusivement fabriquée à partir de matières premières vierges.
- La géomembrane ne contient pas plus de 3 % de matière première transformée, de même formulation, dans la même unité de fabrication (hors découpe de lisières).

FAMILLE DE PRODUITS : PEHD *		Valeur certifiée		Plage relative de variation à 95 %			
CARACTERISTIQUES CERTIFIEES				Mini		Maxi	
PHYSIQUES	Les géomembranes doivent avoir une largeur minimale de 1,5 m Largeur Maximale de la machine : 7,5 m						
	ET	Epaisseur fonctionnelle (mm) (EN 1849-2)					
		▪ Lisse (valeur moyenne minimale)	2,00		2,00		2,12
▪ Non lisse							
MECANIQUES	▪ Valeur minimale individuelle	1,90					
	Masse surfacique (g/m²) (EN 1849-2)	1850		1850		1961	
	Poinçonnement statique : (NF P 84-507)						
	▪ Résistance (N)	670		603		-	
	▪ Déplacement (mm)	14		11,9		-	
MECANIQUES	Traction (kN/m) (EN 12311-2)						
	▪ Résistance à 250% déformation	24,0	24,0	21,6	21,6	-	-
	▪ Résistance au seuil d'écoulement	33,4	33,4	30,1	30,1	-	-
	▪ Déformation au seuil d'écoulement	12,0	12,0	10,2	10,2	13,8	13,8
HYDRAULIQUES	Perméabilité aux liquides (NF EN 14150)	CONFORME					

SP : Sens Production

ST : Sens Travers

Les essais sont effectués suivant les normes citées complétées par le recueil des modes opératoires

*La conformité à la famille a été vérifiée à partir des caractéristiques décrites au verso.

Approuvé par le Directeur,
R. BIGUET

N° certificat : **5403 CQ 13**

La certification garantit la conformité du produit fabriqué aux performances annoncées par le producteur. Elle ne garantit en aucune manière l'adéquation du produit certifié aux contraintes techniques du projet. Il appartient au concepteur d'assurer pleinement sa mission et de déterminer les performances requises pour l'application considérée, pouvant justifier l'emploi de produits spécifiques. L'ASQUAL, ne pourra être tenu responsable de désordres consécutifs à une mauvaise adéquation produit certifié / application.

Les caractéristiques ci-dessous contrôlées en usine ou vérifiées en laboratoire mandaté par l'ASQUAL (recto du certificat) rendent compte de la durabilité et de la constance du produit.

Définition de la famille (suivant annexe 10 du référentiel)

Géomembrane PEHD

La géomembrane PEHD comporte 2 à 3 % de noir de carbone, le reste étant composé de résine vierge⁽¹⁾ et de stabilisants.

a) Masse volumique (g/cm³) = 0,930 - 0,940 pour la résine vierge suivant NF EN ISO 1183-1 : norme de référence. Ce qui correspond à 0,939 - 0,953 pour le produit fini.

Cette dernière fourchette sera utilisée pour les contrôles de conformité.

Autres normes applicables : ASTM D 1505/DIN 53479/ISO R 1183

b) OIT = 100 min ; mesuré selon ASTM D 3895 à 200°C, oxygène pure, pression de 1 atm.

c) Dispersion noir de carbone

Cotation 1 ou 2 suivant la norme de référence ASTM D 5596.

d) NCTL fissuration sous contrainte = 300 heures, mesurée selon EN 14576 : 2005 (même méthode que ASTM 5397 – Appendix).

(1) Résine vierge : résine sortant directement du réacteur, sans compoundage.

NOTE IMPORTANTE :

Pour chacune des familles de produits, des essais peuvent être réalisés sur des prélèvements effectués par l'auditeur.

Matériaux associés recommandés pour la réalisation des soudures :

GEONAP CORDON
